



Nitrilo



Laboratorios
& Servicios

TouchNTuff®

92-575 92-675

Guante de nitrilo

Agarre, comodidad y durabilidad excelentes a la hora de trabajar

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

Comodidad

Guante duradero, fino, suave y cómodo.

Agarre

El acabado texturado de la zona de los dedos ofrece un excepcional agarre.

Homologado para el sector alimentario

Cumple los requisitos de la FDA estadounidense para la manipulación de alimentos (21 CFR 177.2600).



Ansell

FICHA DE DATOS TÉCNICOS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

	92-575	92-675
Material	Nitrilo	
Color	Azul oscuro	
Diseño del guante	Válido para ambas manos, empolvado y con acabado texturado en la zona de los dedos	Válido para ambas manos, sin empolver y con acabado texturado en la zona de los dedos
Puño	Puño con reborde	
Normas de auditoría	ISO 9001	
Control de calidad	EN 420, EN 374-1, 2 y 3, ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600 (EE.UU.), Decreto de 9 de noviembre de 2004 (Francia), Reglamento (CE) n.º 1935/2004 y Recomendación para productos alimentarios de gran consumo (Alemania)	
Envasado	100 guantes por dispensador y 10 dispensadores por caja de cartón de transporte; es decir, 1.000 guantes por caja de cartón de transporte.	
Almacenamiento	Deben guardarse lejos de la luz solar directa, en un lugar fresco y seco. Deben guardarse lejos de fuentes de ozono o ignición.	
País de origen	Thailandia	

PROPIEDADES FÍSICAS:

PROPIEDAD	TALLA	VALORES TÍPICOS				MÉTODO DE ENSAYO
		S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10	
Longitud nominal (mm)	92-575	240	240	240	240	ASTM D3767/EN 420
	92-675	240	240	240	240	
Anchura media de la palma (mm)		85	95	105	111	

Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	4,0 AQL	ASTM D5151/EN 374-2	
Grosor de la palma (una sola cara)	0,11 mm (4,3 mil)	ASTM D3767/EN 420	
	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	TRAS EL ENVEJECIMIENTO	
Resistencia a la tracción	> 14 Mpa	> 14 Mpa	ASTM D 412-06a
Elongación en el punto de rotura (%)	> 500	> 400	ASTM D 412-06a
Tensión de rotura (N)	> 6	> 6	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

	TALLA	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10
92-575	ASPEN	586193	586194	586195	586196
	ORACLE	105125	105126	105127	105128
92-675	ASPEN	565716	565717	565718	565719
	ORACLE	105081	105082	105083	105084



EN 374



EN 374

Para obtener más información, visite nuestro sitio web (www.ansell.com) o llámenos a los siguientes números de teléfono:

Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe: +1800 800 0444

Región Asia-Pacífico: +852 2185 0600

Europa: +32 2 528 74 00

Australia: +61 3 9270 7270

® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o alguna de sus filiales. © 2013 Todos los derechos reservados